



SCHEDA TECNICA

AMBRO MATT

DESCRIZIONE GENERALE:	Smalto murale acrilico opaco superlavabile per interno a base biossido di titanio e copolimeri acrilici, cariche micronizzate ed additivi.
IMPIEGO:	Indicato per tinteggiare pareti in ambienti che necessitano di una maggiore lavabilità, ad esempio locali che prevedono frequente passaggio di persone come spazi pubblici, uffici, scuole ecc... Molto resistente, non assorbente, non tossico, Smacchiabile senza danni alla finitura: può essere pulito con spugna morbida acqua e detergenti neutri.
TIPO DI SUPPORTO:	Intonaci nuovi con finitura al civile o gesso, cartongesso e vecchie pitture lavabili o traspiranti ben ancorate.
TIPO DI LEGANTE:	Copolimero acrilico
PESO SPECIFICO:	1,36 Kg/lt. +- 0,05 Kg/lt al confezionamento.
RESIDUO SECCO IN PESO:	56% +/- 2%
VISCOSITA' BROOKFIELD:	6500 cps +- 1.000
PH CONFEZIONAMENTO:	8,5 circa
PUNTO DI BIANCO:	Y 92 circa
SECCO RESINA % IN PESO:	45% +/- 2%

CLASSIFICAZIONE EN 13300

Classificazione per impiego finale: Decorazione

Brillantezza : < 10 a 85° (Opaco)

Dimensione massima delle particelle : 50 µm (fine)

Resistenza spazzolatura ad umido 200 cicli : < 5 µm (Classe 1)

Copertura : > 97 per 6 m² /l (Classe 3)

APPLICAZIONE:	Pennello - Rullo - Spruzzo.
DILUIZIONE:	10 ÷ 20% in volume.
TIPO DI DILUENTE:	Acqua.
RESA (*):	10 - 14 mq/litro per mano in funzione dell'assorbimento del supporto.
SPESSORE FILM SECCO:	30-40 micron, si consigliano due mani.



SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE APPLICATIVE:

Temperatura ambiente tra + 5 °C e + 40°C

Temperatura del supporto tra + 5°C e + 40°C

Umidità relativa dell'ambiente inferiore all' 80%

Umidità relativa del supporto inferiore al 10%

ESSICCAZIONE A 20° C: Fuori tatto 2 - 3 ore.
Totale 18 - 24 ore.

SOVRAVERNICIATURA: Dopo 3 - 4 ore dalla prima mano.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Intonaco nuovo: Attendere la totale stagionatura del supporto, spazzolare al fine di rimuovere eventuali particelle di intonaco friabile, procedere all'applicazione di una mano di fissativo.

Vecchie pitture: asportare meccanicamente eventuali vecchie pitture preesistenti facilmente distaccabili. Stuccare ove necessario, applicare eventualmente fissativo per consolidare e successivamente concludere con due mani di AMBRO MATT

STOCCAGGIO: Conservare a temperatura ambiente (+5/+40° C) in contenitori originali sigillati.
TEME IL GELO.

TIPO DI CONFEZIONE: Litri – 2,5 - 5 - 14.

COLORE: Bianco e colorato

NORME DI SICUREZZA: Il prodotto contiene conservanti per la preservazione in barattolo, può provocare una reazione allergica. Prima dell'utilizzo consultare la scheda di sicurezza del prodotto.

CLASSIFICAZIONE DIRETTIVA 2004/42/CE: (contenuto COV)

Cat. A/b: COV massimo 100 g/l. Questo prodotto contiene al massimo 100 g/l di COV.

Rev. Maggio 2023

** La resa varia in funzione del tipo e dello stato del supporto.*

Queste informazioni, di carattere consultivo, si basano sulla teoria ed esperienze attuali. Non potendo tenere conto delle specifiche condizioni operative, hanno valore indicativo.

Milano Color Srl
Via Leonardo Da Vinci 172
20090 – Trezzano Sul Naviglio (MI)
Tel : 02 4457641
Email. milanocolor@gmail.com
www.milanocolor.com