



SCHEDA TECNICA

MIREWALL

DESCRIZIONE GENERALE: Idropittura murale lavabile di ottima qualità per interno dall'aspetto opaco con elevata resa e copertura

IMPIEGO: Utilizzabile all'interno, particolarmente indicato sui supporti dove si vuole ottenere un texture vellutata e opaca.

TIPO DI SUPPORTO: Intonaci nuovi con finitura civile o gesso, cartongesso e vecchie pitture lavabili o traspiranti ben ancorate

TIPO DI LEGANTE: Vinilversatato

PESO SPECIFICO: 1,65 Kg/lt. +/- 0,05 Kg/lt al confezionamento.

RESIDUO SECCO IN VOL : 24,4% +/- 0,30%

RESIDUO SECCO IN MASSA: 68% +/- 0,5%

LEGANTE SECCO IN VOL: 8,7%+- 0,3.

VISCOSITA' BROOKFIELD: 14.000 cps +- 1.000

PH CONFEZIONAMENTO: 8,5 circa

CLASSIFICAZIONE EN13300

Classificazione per impiego finale: Decorazione

Brillantezza: < 5 Gloss a 85°

Dimensione massima delle particelle: 50 µm

Resistenza spazzolatura ad umido 200 cicli: < 10 µm (Classe 2)

Copertura : >98,5 per 5 m² /l (Classe 2)

DIFFUSIONE AL VAPORE: (DIN 52615) µ 480 circa

APPLICAZIONE: Pennello - Rullo - Spruzzo.

DILUIZIONE: 20 ÷ 30% in volume.

TIPO DI DILUENTE: Acqua.

RESA (*): 10 -14 mq/litro per mano in funzione dell'assorbimento del supporto.

SPESSORE FILM SECCO: 30 micron per mano. Si consigliano due mani.

TEMPERATURA MINIMA D'APPLICAZIONE: +10° C.

UMIDITA' RELATIVA: non superiore all'80%.



SCHEDA TECNICA

ESSICCAZIONE A 20° C:	Fuori tatto 2 - 3 ore. Totale 18 - 24 ore.
SOVRAVERNICIATURA:	Dopo 3 - 4 ore dalla prima mano.
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:	<u>Intonaco nuovo:</u> deve essere perfettamente stagionato e spazzolato, esente da particelle friabili facilmente distaccabili e successivamente isolato con una mano di fissativo. <u>Vecchie pitture:</u> Rimozione tramite raschiatura o carteggiatura dei vecchi strati non ben ancorati. Stuccare ove necessario. Successiva applicazione di una mano di fissativo. Se presenti muffe vanno trattate con idoneo biocida
STOCCAGGIO:	Conservare a temperatura ambiente (+5/+40° C) in contenitori originali sigillati. TEME IL GELO.
TIPO DI CONFEZIONE:	Litri 2,5 – 5 - 14.
COLORE:	Bianco e colori chiari
NORME DI SICUREZZA:	Il prodotto contiene conservanti per la preservazione in barattolo, può provocare una reazione allergica. Si raccomanda di osservare scrupolosamente le precauzioni d'uso durante l'applicazione, utilizzando idonei mezzi di protezione individuale ed aerando adeguatamente il locale. Prima dell'utilizzo consultare la scheda di sicurezza del prodotto.

CLASSIFICAZIONE DIRETTIVA 2004/42/CE: (contenuto COV)

Valore limite UE di COV per questo prodotto (cat A/a): 30 g/l. Questo prodotto pronto all'uso contiene al massimo 2,92 g/l. di COV.

Luglio 2018

** La resa varia in funzione del tipo e dello stato del supporto, e deve essere verificata preventivamente con prove di cantiere. Le indicazioni sui cicli sono di carattere generale. Consultare il servizio Assistenza Tecnica per approfondimenti.*

Queste informazioni, di carattere consultivo, si basano sulla teoria ed esperienze attuali. Non potendo tenere conto delle specifiche condizioni operative, hanno valore indicativo.

MILANO COLOR SRL
Via Leonardo Da Vinci 172
20090 – Trezzano Sul Naviglio (MI)
Tel +39 02 44576411

Mail . milanocolor@gmail.com
Sito web: www.milanocolor.com