



SCHEDA TECNICA

TOMMY

DESCRIZIONE GENERALE: Rivestimento a spessore acrilico per esterno additivato con resine silossaniche, fibrorinforzato, contenente additivi antimuffa ed antialga per la preservazione del film a secco. Disponibile con granulometria da 1,2 mm e 1,5 mm. Resistente alla luce e agli agenti atmosferici.

IMPIEGO: Indicato come finitura su sistemi di isolamento termico a cappotto o per il ripristino e la tinteggiatura di facciate.

TIPO DI SUPPORTO: Intonaci cementizi nuovi, vecchie pitture ben coese o collanti per cappotto.

TIPO DI LEGANTE : Emulsione acril-silossanica

PESO SPECIFICO: 1,800 Kg/litro \pm 0,050 Kg/lt al confezionamento

RESIDUO SECCO IN PESO: 83 % \pm 1%

VISCOSITA' BROOKFIELD: 230.000 cps \pm 10.000

GRANULOMETRIA: 1,2 mm /1,5 mm

ALTRE CARATTERISTICHE:

- permeabilità al vapore d'acqua Sd
- Coefficiente di assorbimento d'acqua (w2- media)
- Reazione al fuoco (consumi 3,5kg mq) Classe F

DILUIZIONE: Pronto all'uso

RESA: 2-2,5 Kg/m² *

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

L'intonaco di fondo deve avere una stagionatura di almeno 28 giorni.
La superficie deve essere priva di polvere, disarmanti, grassi, ecc.
Prima di eseguire la finitura è sempre consigliabile l'applicazione del fissativo in modo da ottenere una migliore omogeneità di tinta.
Nel caso di forti differenze di assorbimento (rappezzature), si consiglia l'applicazione come Primer di una mano di un fondo colorato.

APPLICAZIONE: Con frattazzo in acciaio (una mano) e successiva lisciatura con frattazzo in plastica

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE: +5° C, + 40°C

UMIDITA' RELATIVA AMBIENTE: Inferiore all'80%



SCHEDA TECNICA

UMIDITA' RELATIVA SUPPORTO: inferiore al 10%

ESSICCAZIONE: circa 12 ore a 20° C

AVVERTENZE: Gli intonaci devono essere stagionati ed asciutti.
Non applicare su facciate in pieno sole o in presenza di forte vento.
Non applicare con temperature inferiori ai +5° C o in presenza di forte umidità.
Proteggere dalla pioggia battente le superfici trattate per almeno 48 ore.
Non applicare sulla stessa facciata eventuali continuazioni di partita.
Eventuali interruzioni durante la posa vanno fatte in corrispondenza di spigoli o giunti tecnici.

STOCCAGGIO: Conservare in contenitori originali sigillati a temperature comprese tra +5° e + 40° C per non più di 12 mesi .
TEME IL GELO.

NORME DI SICUREZZA: Il prodotto può provocare una reazione allergica. Contiene sostanze pericolose per l'ambiente acquatico. Prima dell'utilizzo consultare la scheda di sicurezza del prodotto. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

CLASSIFICAZIONE DIRETTIVA 2004/42/CE: (contenuto COV)

Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/c) 40 g/l. Questo prodotto contiene al massimo 40 g/l. di COV.

VOCE DI CAPITOLATO: Rivestimento minerale a finitura rustico **TOMMY** costituito da resine acriliche e silossaniche in emulsione acquosa , pigmenti inorganici, inerti silicei e graniglie di marmo; da applicare in una mano previo trattamento del supporto con un fissativo pigmentato.

*-Le indicazioni sui cicli sono di carattere generale. Consultare il servizio di assistenza tecnica per approfondimenti
* La resa varia in funzione del tipo e dello stato del supporto e va verificata con prove di cantiere. θ
La protezione impartita dai biocidi è di tipo sacrificale; l'efficacia e la durata nel tempo dipendono fortemente dalla gravosità dell'esposizione e dal ciclo applicativo scelto.
Queste informazioni, di carattere consultivo, si basano sulla teoria ed esperienze attuali.
Non potendo tenere conto delle specifiche condizioni operative, hanno valore indicativo.*

Milano Color Srl
Via Leonardo Da Vinci 172
20090 – Trezzano Sul Naviglio (MI)
Tel : 02 4457641
Email. milanocolor@gmail.com
www.milanocolor.com